

鉄骨製作工場の性能評価基準（Jグレード）

〔別表第1〕 グレード別の適用範囲と別記事項

適用範囲	1. 建築鉄骨溶接構造の3階以下の建築物（延べ面積500m ² 以内、高さ13m以下かつ軒高10m以下とする。） 2. 400N級炭素鋼で板厚16mm以下の鋼材とする。 ただし、開先加工を施さない通しダイアフラム、ベースプレート及びノンダイアフラム形式柱梁接合部の厚肉パネルの鋼種及び板厚は、「別記1」による。 3. 作業条件は原則として下向姿勢とし、溶接技能者の資格はSA-2F又はA-2Fとする。 ただし、横向姿勢を用いる場合、溶接技能者の資格はSA-2F及びSA-2H又はA-2F及びA-2Hとし、かつ溶接管理技術者は溶接管理技術者2級又は鉄骨製作管理技術者2級あるいは管理の実務を資格取得後3年経験した2級建築士の資格を保有していること。また、横向姿勢による完全溶込み溶接部の超音波探傷検査は全数とする。 4. 鋼種と溶接材料の組み合わせによる入熱及びバス間温度の管理値は、2. の範囲内で「別記2」による。				
	溶接方法	鋼種	板厚	備考	
	CO ₂ ガスシールドアーク溶接	400N級炭素鋼 (SS400を除く。) TMCP鋼 ^①	75mm以下	① 国土交通大臣認定品かつ降伏点 325N級の鋼材	
		SS400	50mm以下		
		490N級炭素鋼 (TMCP鋼を除く。)	50mm以下		
	低水素系被覆アーク溶接	400N級炭素鋼	40mm未満		
		490N級炭素鋼	32mm未満		
	低水素系以外の被覆アーク溶接	400N級炭素鋼	25mm未満		
「別記2」	鋼材の種類	溶接材料の規格	溶接材料の種類	入熱	バス間温度
	400N級炭素鋼 STKR、BCR及び BCPを除く。	JIS Z 3312	YGW11、YGW15 YGW18、YGW19	40kJ/cm以下 30kJ/cm以下	350°C以下 450°C以下
			T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40kJ/cm以下 30kJ/cm以下	350°C以下 450°C以下
		JIS Z 3313	引張強さ570MPa 以上のものを除く。	40kJ/cm以下	350°C以下
			引張強さ570MPa 以上のものを除く。		
		JIS Z 3315	G49A0U-CCJ G49A0U-NCC、NCCT等		
			YGW11、YGW15 YGW18、YGW19	30kJ/cm以下 40kJ/cm以下	250°C以下 350°C以下
	400N級炭素鋼 STKR、BCR及び BCPに限る。	JIS Z 3312	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U	30kJ/cm以下 40kJ/cm以下	250°C以下 350°C以下
			T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40kJ/cm以下	350°C以下

^① ロボット溶接の場合は、(一社)日本ロボット工業会による建築鉄骨溶接口ロボットの型式認証条件に従うものとし、「別記2」はロボット溶接には適用しない。

⁹² ロボット溶接の場合は、(一社)日本ロボット工業会による建築鉄骨溶接ロボットの型式認証条件に従うものとし、「別記2」はロボット溶接には適用しない。

対象鋼構造物	1. 建築鉄骨（柱・梁接合部があることを原則とする）					
	2. 建築鉄骨以外の主な評価対象となる鉄骨溶接構造（柱・梁接合部があることを原則とする）					
	・プレハブ住宅用鉄骨	・鉄塔、煙突	・遊戯施設等		・コンペア架台	
	・立体駐車場、自走式駐車場鉄骨	・ボイラーフレーム	・その他工作物		・ラック鉄骨	
	・階段	・広告塔、高架水槽	(大型反復工作物を含む)			

(Jグレード)

[別表第2] 書類審査

審査項目	書類審査の内容
(1)品質管理体制及び製作工程図 ・品質管理組織図 (組織名、責任者及び担当業務) ・製作工程図 (工程中における品質管理箇所) ・管理者名簿 (検査技術者を含む。保有資格) ・技能者名簿(保有資格)	<p>1) 品質管理体制 申請書に添付の組織図は、建築鉄骨製作工場の組織として適切であり、かつ、各部署の役割が明示され、その役割が適切である。品質管理責任者の下で、原則として下記の管理技術者、管理責任者及び溶接技能者が適切に配置されていること。 ・管理技術者、管理責任者は①と②、①と③、①と④、①と⑤、②と③、②と④、②と⑤の兼務を認める。</p> <p>① 製作全般を総合的に管理する製作管理技術者 1名は正社員、かつ、鉄骨製作管理技術者2級又は溶接管理技術者2級(資格取得後3年経験した者)もしくは二級建築士の有資格者とする。</p> <p>② 溶接設計から溶接作業までの品質を管理する溶接管理技術者 1名は正社員、かつ、溶接管理技術者2級又は鉄骨製作管理技術者2級もしくは二級建築士の有資格者とする。</p> <p>③ 製品の品質、検査に関する検査管理技術者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。なお、検査は次の有資格者に実施させるものとする(外注可)。</p> <p>(イ) 製品検査 建築鉄骨製品検査技術者の有資格者とする。</p> <p>(ロ) 超音波検査 建築鉄骨超音波検査技術者又は非破壊試験技術者UTレベル2の有資格者とする。</p> <p>④ 工作図作成、設計図書との照合チェックから出図及び変更処理等を行う工作図管理技術者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。</p> <p>⑤ 溶接技能者 1名は正社員、かつ、SA-2F又はA-2Fの有資格者とする。 なお、①、②と兼務可であるが、その場合、溶接専門の技能者が兼務者以外に最低1名必要である。 (ただし、横向姿勢を用いる場合は、SA-2F及びSA-2H又はA-2F及びA-2Hの資格保有者が行い、溶接管理技術者2級又は鉄骨製作管理技術者2級、もしくは管理の実務を資格取得後3年経験した二級建築士の資格を持つ溶接管理技術者がいなければならない)</p> <p>⑥ 工作図、製作及び検査の外注管理を行う外注管理責任者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。なお、①又は②の技術者の兼務は可とする。</p> <p>⑦ 鋼材及び溶接材料の検査及び保管管理を行う材料管理責任者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。なお、①又は②の技術者の兼務は可とする。</p> <p>2) 申請書に添付した製作工程図は、当該工場の実態に整合しており、各工程の管理技術者・管理責任者・溶接技能者が明記されている。</p>
(2)社内基準の整備 (社内基準の一覧)	<p>1) 下記の社内基準を必須とする。</p> <p>① 工作基準 ② 検査基準 ③ 外注管理基準 - 外注がある場合のみ -</p>
(3)製造設備の種類 (製造設備名称及び設置台数)	<p>1) 下記の設備を必須とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・直立ボール盤 ・ポータブル自動ガス切断機 ・被覆アーク溶接機 ・CO₂ガスシールドアーク溶接機 ・エアーアークガウジング機 ・クレーン ・下向溶接用治具 ・溶接棒乾燥機

(Jグレード)

審査項目	書類審査の内容
(4)検査設備の種類 (設備機器名称及び保有台数)	1) 下記の機器等を必須とする。 ・各種精度測定検査器具 ・電流・電圧計 ・表面温度計又は温度チヨーク ・ルーペ(倍率5以上)
(5)製作実績リスト	1) 鉄骨の製作内容の確認。 直近12カ月間の製作実績リスト<工事名、重量、最大板厚(完全溶込み溶接開先を取る部材)等>で鉄骨の製作内容を確認する。

[別表第3] 工場審査(書類等の確認)

審査項目	書類審査の内容
(1)工場の品質管理体制等	1) 経営者又は品質管理責任者が説明する品質保証方針、品質管理体制、製作工程図及び工場概要等は申請書に添付した組織図及び製作工程図と整合している。 2) 申請図書の「評価申請諸元表」に記載された管理技術者、管理責任者及び溶接技能者のそれぞれ1名は正社員である。 3) 申請図書の「製作実績リスト」等において、Jグレードの最大適用板厚の1/2程度の実績又は技量がある。 4) 溶接を適切に実施できる作業環境が確保されている。 5) 当該工場の品質管理体制は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できる品質管理システムとなっている。
(3)工作基準の整備	工作基準に下記が記載されている ・材質の識別方法 ・切断寸法、開先形状 ・組立ての食い違い、ずれの管理値 ・裏板、エンドタブの取り付け方法 ・スカラップ又はノンスカラップの形状 ・鋼材と溶接材料の組み合わせ ・入熱とバス間温度 ・溶接姿勢 ・管理技術者 1) 当該工場の実態に即した工作基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図、製造設備等との不整合や記載事項の不足がない。 2) 取り扱う鋼種及び板厚が明記され、適用範囲に適合している。 3) 材質の識別方法が明記されている。 4) 板厚及び溶接姿勢に応じた資格を有する溶接技能者の従事が明記されている。 5) 鋼材と溶接材料の組み合わせ及び組み合わせに応じた入熱及びバス間温度の管理値が明記され、「別記2 入熱・バス間温度」の内容を満足している。 6) 入熱及びバス間温度を適切に管理するため、板厚及び溶接姿勢に応じた溶接条件、層数、バス数及びバス間温度確認バス等が明記されている。 7) 各管理技術者の保有資格及びその役割が明記されている。 (ただし、横向姿勢を用いる場合、溶接管理技術者2級又は鉄骨製作管理技術者2級、もしくは管理の実務を資格取得後3年経験した二級建築士の資格を持つ溶接管理技術者が明記されている) 8) 切断精度、開先形状の管理値が明記され、スカラップ又はノンスカラップの形状・寸法が明記されている。 9) 孔あけ及び摩擦面処理方法が明記されている。 10) 部材組立ての際のずれ、食い違いの管理値が明記されている。 11) 裏当て金、エンドタブの板厚、寸法の標準値、材質、取り付け方法が明記されている。 12) 基準は適宜適切に改定されている 13) 工作基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できるものである。

(Jグレード)

審査項目	書類審査の内容
(4)検査基準の整備	<p>検査基準に下記が記載されている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・製品検査（柱の長さ、階高、仕口部の長さ、柱のせい、仕口部のせい、梁の長さ、梁のせい） ・溶接部の外観・精度検査（割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット） ・内部欠陥検査（割れ、溶込不良、スラグ巻き込み、プローホール） ・超音波探傷検査の抜き取り方法及び合否判定基準 ・計測検査方法 ・有資格者による検査の実施 ・記録すべき記載事項及び検査記録表
(6)外注管理基準の整備	<p>外注管理基準（工作図、検査）に下記が記載されている（外注がない場合は評価せず）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発注 ・受入検査
(7)工作図（又は加工図）の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・主要構造部の詳細図

[別表第4] 工場審査（実施の確認）

審査項目	工場審査の内容
(1)主要材料の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・材料発注 ・鋼材（切り板を含む）の管理 ・溶接材料の管理

(Jグレード)

審査項目	工場審査の内容
(2)加工の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・材料 ・切断寸法 ・開先形状、切断面の状態、孔あけ ・摩擦面処理 <p>1) 主要鋼材はプリントマーク又は色識別等で識別されている。 2) 加工図等に基づいて適切に加工している。 3) 開先形状、切断面及び孔あけは適切である。 4) 摩擦面処理は適切である。</p>
(3)組立ての品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・形状、寸法、食い違い、ずれ ・鋼材の材質 ・裏板、エンドタブの取り付け <p>1) 主要鋼材は色識別法等が行われている。 2) 寸法、ずれ、食い違いは許容範囲内である。 3) 工作図又は加工図に基づいて作業を実施している。 4) 裏当て金、エンドタブの取り付けは適切である。 5) 組立て溶接の位置、長さ及び脚長は適切である。 6) 作業者が適切にチェックしている。 7) 製作管理技術者が適切に管理している。</p>
(5)溶接の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・組立て溶接 ・溶接作業条件(ロボット溶接も含む) <p>1) 鋼種と溶接材料の組み合わせは工作基準通りで、入熱、バス間温度は適用範囲内で適切に管理されている。 2) 溶接技能者(SA-2F又はA-2F)は下向溶接用治具を用い下向きで作業している。 (ただし、横向溶接を用いている場合は溶接技能者はSA-2F及びSA-2H又はA-2F及びA-2Hの有資格者でなければならない) 3) 溶接管理技術者が適切に管理している。 (ただし、横向姿勢を用いている場合は溶接管理技術者2級又は鉄骨製作管理技術者2級、もしくは管理の実務を資格取得後3年経験した二級建築士資格を持つ溶接管理技術者が管理している) 4) 有害な欠陥(割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット等)が見られず、クレータ処理も適切である。</p>
(6)製品の検査方法等	<ul style="list-style-type: none"> ・製品(寸法、形状) ・溶接品質(外観、精度、内部欠陥)(測定は外注可) (製作途中物件及び完了物件対象) <p>1) 検査基準に適合した製品検査記録が作成・保管されている。 2) 検査基準に適合した超音波探傷検査記録が作成・保管されている。 3) 検査方法(抜取り方法等)及び合否判定基準が検査基準通りである。 (ただし、横向溶接を用いている場合は超音波探傷検査は全数である) 4) 割れ、ずれ、食い違い、アンダーカットの検査記録がある。 5) 管理技術者のもと、出荷指示が適切に行われている。 6) 製品の製作を外注した場合、外注品の受入検査記録がある。 7) 完了物件のミルシートが保管されている。</p>
(7)製造設備の種類	<ul style="list-style-type: none"> ・製造設備の種類、能力、設置数 <p>1) 申請図書に記載されている製造設備が存在する。 2) 始業時点検及び定期点検が適切に実施されている。</p>
(8)検査設備の種類	<ul style="list-style-type: none"> ・検査設備の種類、数 <p>1) 申請図書に記載されている検査設備が存在する。 2) 始業時調整及び定期点検が適切に実施されている。</p>
(9)社内教育の方法	<ul style="list-style-type: none"> ・直近12カ月に実施した品質管理に関する社内教育一覧 (教育内容、実施日時、教育者、受講者等) <p>1) 教育が計画的に実施され、記録がある。 2) 安全作業についての教育を実施している。 3) 品質確保・品質向上に関する適切な教育を実施している。</p>

鉄骨製作工場の性能評価基準 (R グレード)

[別表第1] グレード別の適用範囲と別記事項

適用範囲	1. 建築鉄骨溶接構造の5階以下の建築物（延べ面積3,000m ² 以内、高さ20m以下）とする。 2. 400N及び490N級炭素鋼で板厚25mm以下の鋼材とする。 ただし、開先加工を施さない通しダイアフラム、ベースプレート及びノンダイアフラム形式柱梁接合部の厚肉バネルの鋼種及び板厚は、「別記1」による。 3. 作業条件は原則として下向姿勢とし、溶接技能者の資格はSA-3F又はA-3Fとする。 ただし、横向姿勢を用いる場合、溶接技能者の資格はSA-3F及びSA-3H又はA-3F及びA-3Hとし、横向姿勢による完全溶込み溶接部の超音波探傷検査は全数とする。 4. 鋼種と溶接材料の組み合わせによる入熱及びバス間温度の管理値は、2.の範囲内で「別記2」による。					
	「別記1」	溶接方法	鋼種	板厚	備考	
	板合ノア開 厚部シングル のダブル加 厚イム工 肉アベー バフーさ ネラスさ ルムブ の形レ い通 鋼種 柱及 接び ト接 び	CO ₂ ガスシールドアーク溶接	400N級炭素鋼 (SS400を除く。) TMCP鋼 ^{※1}	75mm以下	① 国土交通大臣認定品かつ降伏点 325N級の鋼材	
			SS400	50mm以下		
			490N級炭素鋼 (TMCP鋼を除く。)	50mm以下		
		低水素系被覆アーク溶接	400N級炭素鋼	40mm未満		
			490N級炭素鋼	32mm未満		
	低水素系以外の被覆アーク溶接		400N級炭素鋼	25mm未満		
入熱・ バス間 温度	400N級炭素鋼 STKR、BCR及び BCPを除く。	鋼材の種類	溶接材料の規格	溶接材料の種類	入熱	バス間温度
		JIS Z 3312	YGW11、YGW15 YGW18、YGW19	40kJ/cm以下 30kJ/cm以下	350°C以下 450°C以下	
			T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40kJ/cm以下	350°C以下	
			T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	30kJ/cm以下	450°C以下	
		JIS Z 3211	引張強さ570MPa 以上のものを除く。			
		JIS Z 3214	引張強さ570MPa 以上のものを除く。	40kJ/cm以下	350°C以下	
		JIS Z 3315	G49A0U-CCJ G49A0U-NCC、NCCT等			
		JIS Z 3312	YGW11、YGW15 YGW18、YGW19	30kJ/cm以下 40kJ/cm以下	250°C以下 350°C以下	
			T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U	30kJ/cm以下	250°C以下	
	490N級炭素鋼 STKR及びBCP を除く。	JIS Z 3313	T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40kJ/cm以下	350°C以下	
			T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40kJ/cm以下	350°C以下	
			T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40kJ/cm以下	350°C以下	
		JIS Z 3211	引張強さ570MPa 以上のものを除く。			
		JIS Z 3214	引張強さ570MPa 以上のものを除く。	40kJ/cm以下	350°C以下	
		JIS Z 3315	G49A0U-CCJ G49A0U-NCC、NCCT等			
	400N級炭素鋼 STKR、BCR及び BCPに限る。	JIS Z 3312	YGW11、YGW15 YGW18、YGW19	30kJ/cm以下 40kJ/cm以下	250°C以下 350°C以下	
			T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U	30kJ/cm以下	250°C以下	
		JIS Z 3313	T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40kJ/cm以下	350°C以下	
			T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40kJ/cm以下	350°C以下	
		JIS Z 3312	YGW18、YGW19			
		JIS Z 3313	T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	30kJ/cm以下	250°C以下	
※1 ロボット溶接の場合は、(一社)日本ロボット工業会による建築鉄骨溶接ロボットの型式認証条件に従うものとし、「別記2」はロボット溶接には適用しない。						
対象鋼構造物	1. 建築鉄骨（柱・梁接合部があることを原則とする） 2. 建築鉄骨以外の主な評価対象となる鉄骨溶接構造（柱・梁接合部があることを原則とする） ・プレハブ住宅用鉄骨 ・立体駐車場、自走式駐車場鉄骨 ・階段 ・鉄塔、煙突 ・ボイラーフレーム ・広告塔、高架水槽 ・遊戯施設等 ・その他工作物 （大型仮設工作物を含む） ・コンペア架台 ・ラック鉄骨					

(Rグレード)

〔別表第2〕 書類審査

審査項目	書類審査の内容
(1)品質管理体制及び製作工程図 ・品質管理組織図及び担当業務 (組織名、責任者及び担当業務) ・製作工程図 (工程中における品質管理箇所) ・管理者名簿 (検査技術者を含む。保有資格) ・技能者名簿(保有資格)	<p>1) 品質管理体制 申請書に添付の組織図は、建築鉄骨製作工場の組織として適切であり、かつ、各部署の役割が明示され、その役割が適切である。品質管理責任者の下で、原則として下記の管理技術者、管理責任者及び溶接技能者が適切に配置されていること。 • 管理技術者、管理責任者は①と③、①と④、②と③の兼務を認める。 ① 製作全般を総合的に管理する製作管理技術者 1名は正社員、かつ、鉄骨製作管理技術者2級又は二級建築士(資格取得後3年経験した者)の有資格者とする。 ② 溶接設計から溶接作業までの品質を管理する溶接管理技術者 1名は正社員、かつ、溶接管理技術者2級又は鉄骨製作管理技術者2級の有資格者とする。 ③ 製品の品質、検査に関する検査管理技術者 1名は正社員、かつ、下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの資格を有する者とする。 (イ) 建築鉄骨製品検査技術者 (ロ) 建築鉄骨超音波検査技術者又は非破壊試験技術者UTレベル1 なお、非破壊試験技術者UTレベル1の場合は、実際の超音波検査は次の有資格者に実施させるものとする。 建築鉄骨超音波検査技術者又は非破壊試験技術者UTレベル2の有資格者とする(外注可)。 ④ 工作図作成、設計図書との照合チェックから出図及び変更処理等を行う工作図管理技術者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。 ⑤ 溶接技能者 1名は正社員、かつ、SA-3F又はA-3Fの有資格者とする。 (ただし、横向姿勢を用いる場合は、SA-3F及びSA-3H又はA-3F及びA-3Hの有資格者が配置されている) ⑥ 工作図、製作及び検査の外注管理を行う外注管理責任者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。なお、①又は②の技術者の兼務は可とする。 ⑦ 鋼材及び溶接材料の検査及び保管管理を行う材料管理責任者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。なお、①又は②の技術者の兼務は可とする。</p> <p>2) 申請書に添付した製作工程図は、当該工場の実態に整合しており、各工程の管理技術者・管理責任者・溶接技能者が明記されている。</p>
(2)社内基準の整備 (社内基準の一覧)	<p>1) 下記の社内基準を必須とする。</p> <p>① 工作基準 ② 検査基準 ③ 外注管理基準 -外注がある場合のみ-</p>
(3)製造設備の種類 (製造設備名称及び設置台数)	<p>1) 下記の設備を必須とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・のこ盤 ・直立ポール盤 ・ポータブル自動ガス切断機 ・被覆アーク溶接機 ・CO₂ガスシールドアーク溶接機 ・エアーアークガウジング機 ・クレーン(2t/台×1以上) ・下向溶接用治具 ・溶接棒乾燥機

(Rグレード)

審査項目	書類審査の内容
(4)検査設備の種類 (設備機器名称及び保有台数)	1) 下記の機器等を必須とする。 ・検査台 ・各種精度測定検査器具 ・電流・電圧計 ・表面温度計 ・温度チョーク ・ルーペ(倍率5以上)
(5)製作実績リスト	1) 鉄骨の製作内容の確認。 直近12カ月間の製作実績リスト<工事名、重量、最大板厚(完全溶込み溶接開先を取る部材)等>で鉄骨の製作内容を確認する。

[別表第3] 工場審査(書類等の確認)

審査項目	書類審査の内容
(1)工場の品質管理体制等	1) 経営者又は品質管理責任者が説明する品質保証方針、品質管理体制、製作工程図及び工場概要等は申請書に添付した組織図及び製作工程図と整合している。 2) 申請図書の「評価申請諸元表」に記載された管理技術者、管理責任者及び溶接技能者のそれぞれ1名は正社員である。 3) 申請図書の「製作実績リスト」等において、Rグレードの最大適用板厚の1/2程度の実績又は技量がある。 4) 溶接を適切に実施できる作業環境が確保されている。 5) 当該工場の品質管理体制は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できる品質管理システムとなっている。
(3)工作基準の整備	1) 当該工場の実態に即した工作基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図、製造設備等との不整合や記載事項の不足がない。 2) 取り扱う鋼種及び板厚が明記され、適用範囲に適合している。 3) 材質の識別方法が明記されている。 4) 板厚及び溶接姿勢に応じた資格を有する溶接技能者の従事が明記されている。 5) 鋼材と溶接材料の組み合わせ及び組み合わせに応じた入熱及びバス間温度の管理値が明記され、「別記2 入熱・バス間温度」の内容を満足している。 6) 入熱及びバス間温度を適切に管理するため、板厚及び溶接姿勢に応じた溶接条件、層数、バス数及びバス間温度確認バス等が明記されている。 7) 各管理技術者の保有資格及びその役割が明記されている。 8) 切断精度、開先形状の管理値が明記され、スカラップ又はノンスカラップの形状・寸法が明記されている。 9) 孔あけ及び摩擦面処理方法が明記されている。 10) 部材組立ての際のずれ、食い違いの管理値が明記されている。 11) 裏当て金、エンドタブの板厚、寸法の標準値、材質、取り付け方法が明記されている。 12) 基準は適宜適切に改定されている。 13) 工作基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できるものである。

(Rグレード)

審査項目	書類審査の内容
(4)検査基準の整備 検査基準に下記が記載されている ・製品検査（柱の長さ、階高、仕口部の長さ、柱のせい、仕口部のせい、梁の長さ、梁のせい） ・溶接部の外観・精度検査（割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット） ・内部欠陥検査（割れ、溶込不良、スラグ巻き込み、プローホール） ・超音波探傷検査の抜き取り方法及び合否判定基準 ・計測検査方法 ・有資格者による検査の実施 ・記録すべき記載事項及び検査記録表	1) 当該工場の実態に即した検査基準があり、社内検査の種類が明記され、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び検査設備等との不整合や記載事項の不足がない。 2) 検査記録表に部材寸法、割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット等を記録することが明記されている。 3) 主柱の寸法検査項目として、柱の長さ、階高、柱のせい並びに仕口部の長さ及びせいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。 4) 大梁の寸法検査項目として、梁の長さ、せいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。 5) 溶接部の外観・精度検査項目として、割れ、ずれ、食い違い及びアンダーカットを全数検査とすることが明記されており、それらの許容値は平成12年建設省告示第1464号に適合している。 6) 内部欠陥（割れ、溶込不良等）の超音波探傷検査の抜き取り方法・合否判定基準が明記されており、その内容はJASS 6に適合している。 （ただし、横向溶接の超音波探傷検査は全数検査が明記されている） 7) 検査の種類に応じた資格を有する検査技術者の従事が明記されている。 8) 基準は適宜適切に改定されている。 9) 検査基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に検査できるものである。
(6)外注管理基準の整備 外注管理基準（工作図、製作、検査）に下記が記載されている（外注がない場合は評価せず） ・発注 ・受入検査	1) 当該工場の実態に即した外注管理基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。 2) 外注管理責任者の役割が明記されている。 3) 外注先の選定方法（グレードに合致した選定であること。）及び発注方法が明記されている。 4) 受入検査の種類、検査方法及び検査記録を作成、保管することが明記されている。 5) 基準は適宜適切に改定されている。 6) 外注管理基準は、適用範囲内の鉄骨製作の一部の工程を外注するうえで適切である。
(7)工作図（又は加工図）の品質管理 ・各種一般図（軸組図、梁伏図、部材リスト等） ・各種基準図（継手基準図、溶接基準図等） ・主要構造部の詳細	1) 軸組図、梁伏図、部材リスト等の各種一般図がある。 2) 溶接基準図、継手基準図がある。 3) 主要構造部の詳細がある。 4) 工作図管理技術者がおり、設計図書との照合チェック及び訂正処理をした記録があり、サイン又は押印を適切に行っている。

〔別表第4〕工場審査（実施の確認）

審査項目	工場審査の内容
(1)主要材料の品質管理 ・材料発注 ・鋼材（切り板を含む）の管理 ・溶接材料の管理	1) 主要鋼材の発注書に材料規格が明記されている。 2) 溶接材料の発注書又は納品書に規格が明記されている。 3) 主要鋼材は、ミルシート又は原品証明書及びプリントマーク又は色識別法等で管理されている。 4) 溶接材料は適切に保管されている。 5) 材料管理責任者のもと、主要材料は適切に管理されている。

(Rグレード)

審査項目		工場審査の内容
(2)加工の品質管理	・材料 ・切断寸法 ・開先形状、切断面の状態、孔あけ ・摩擦面処理	1) 主要鋼材はプリントマーク又は色識別等で識別されている。 2) 加工図等に基づいて適切に加工している。 3) 開先形状、切断面及び孔あけは適切である。 4) 摩擦面処理は適切である。
(3)組立ての品質管理	・形状、寸法、食い違い、ずれ ・鋼材の材質 ・裏板、エンドタブの取り付け	1) 主要鋼材は色識別法等が行われている。 2) 寸法、ずれ、食い違いは許容範囲内である。 3) 工作図又は加工図に基づいて作業を実施している。 4) 裏当て金、エンドタブの取り付けは適切である。 5) 組立て溶接の位置、長さ及び脚長は適切である。 6) 作業者が適切にチェックしている。 7) 製作管理技術者が適切に管理している。
(5)溶接の品質管理	・組立て溶接 ・溶接作業条件 (ロボット溶接も含む)	1) 鋼種と溶接材料の組み合わせは工作基準通りで、入熱、バス間温度は適用範囲内で適切に管理されている。 2) 溶接技能者 (SA-3F 又は A-3F) は下向溶接用治具を用い下向きで作業している。 (ただし、横向溶接を用いている場合は溶接技能者は SA-3F 及び SA-3H 又は A-3F 及び A-3H の有資格者でなければならない) 3) 溶接管理技術者が適切に管理している。 4) 有害な欠陥 (割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット等) が見られず、クレータ処理も適切である。
(6)製品の検査方法等	・製品 (寸法、形状) ・溶接品質 (外観、精度、内部欠陥) (測定は外注可) (製作途中物件及び完了物件対象)	1) 検査基準に適合した製品検査記録が作成・保管されている。 2) 検査基準に適合した超音波探傷検査記録が作成・保管されている。 3) 検査方法 (抜取り方法等)、計測方法及び合否判定基準が検査基準通りである。 (ただし、横向溶接を用いている場合は超音波探傷検査は全数である) 4) 割れ、ずれ、食い違い、アンダーカットの検査記録がある。 5) 管理技術者のもと、出荷指示が適切に行われている。 6) 製品の製作を外注した場合、外注品の受入検査記録がある。 7) 完了物件のミルシートが保管されている。
(7)製造設備の種類	・製造設備の種類、能力、設置数	1) 申請図書に記載されている製造設備が存在する。 2) 始業時点検及び定期点検が適切に実施されている。
(8)検査設備の種類	・検査設備の種類、数	1) 申請図書に記載されている検査設備が存在する。 2) 始業時調整及び定期点検が適切に実施されている。
(9)社内教育の方法	・直近12カ月に実施した品質管理に関する社内教育一覧 (教育内容、実施日時、教育者、受講者等)	1) 教育が計画的に実施され、記録がある。 2) 安全作業についての教育を実施している。 3) 品質確保・品質向上に関する適切な教育を実施している。

鉄骨製作工場の性能評価基準 (M グレード)

[別表第1] グレード別の適用範囲と別記事項

適用範囲	1. 建築鉄骨溶接構造の400N及び490N級炭素鋼で板厚40mm以下の鋼材とする。 ただし、開先加工を施さない通しダイアフラム、ベースプレート及びノンダイアフラム形式柱梁接合部の厚肉パネルの板厚は、40mmを超えることができる。 2. 作業条件は下向及び横向姿勢とする。溶接技能者の資格はSA-3F及びSA-3H又はA-3F及びA-3Hとする。 3. 鋼種と溶接材料の組み合わせによる入熱及びバス間温度の管理値は、1. の範囲内で「別記2」による。 4. 溶接方法、鋼種及び板厚の組み合わせによる予熱温度の管理値は、1. の範囲内で「別記3」による。					
	〔別記2〕	400N級炭素鋼 〔STKR、BCR及びBCPを除く。〕	JIS Z 3312	YGW11、YGW15 YGW18、YGW19	40kJ/cm 以下 30kJ/cm 以下	
			JIS Z 3313	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40kJ/cm 以下 30kJ/cm 以下	
			JIS Z 3211	引張強さ 570MPa 以上のものを除く。		
			JIS Z 3214	引張強さ 570MPa 以上のものを除く。	40kJ/cm 以下	
			JIS Z 3315	G49A0U-CCJ G49A0U-NCC、NCCT 等	350°C 以下	
		490N級炭素鋼 〔STKR及びBCPを除く。〕	JIS Z 3312	YGW11、YGW15 YGW18、YGW19	30kJ/cm 以下 40kJ/cm 以下	
			JIS Z 3313	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	30kJ/cm 以下 40kJ/cm 以下	
			JIS Z 3211	引張強さ 570MPa 以上のものを除く。		
			JIS Z 3214	引張強さ 570MPa 以上のものを除く。	40kJ/cm 以下	
			JIS Z 3315	G49A0U-CCJ G49A0U-NCC、NCCT 等	350°C 以下	
		400N級炭素鋼 〔STKR、BCR及びBCPに限る。〕	JIS Z 3312	YGW11、YGW15 YGW18、YGW19	30kJ/cm 以下 40kJ/cm 以下	
			JIS Z 3313	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	30kJ/cm 以下 40kJ/cm 以下	
			JIS Z 3312	YGW18、YGW19		
			JIS Z 3313	T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	30kJ/cm 以下	
① 入熱・ バス間温 度	490N級炭素鋼 〔STKR及びBCPに限る。〕		JIS Z 3312	YGW18、YGW19		
			JIS Z 3313	T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	250°C 以下	
④ ロボット溶接の場合は、(一社)日本ロボット工業会による建築鉄骨溶接ロボットの型式認証条件に従うものとし、「別記2」はロボット溶接には適用しない。						
対象鋼構造物	1. 建築鉄骨（柱・梁接合部があることを原則とする） 2. 建築鉄骨以外の主な評価対象となる鉄骨溶接構造（柱・梁接合部があることを原則とする） ・プレハブ住宅用鉄骨 ・立体駐車場、自走式駐車場鉄骨 ・階段 ・鉄塔、煙突 ・ボイラーフレーム ・廣告塔、高架水槽 ・遊戯施設等 ・その他工作物 （大型仮設工作物を含む） ・コンベア架台 ・ラック鉄骨					

(M グレード)

〔別表第2〕 書類審査

審査項目	書類審査の内容
(1)品質管理体制及び製作工程図 ・品質管理組織図 (組織名、責任者及び担当業務) ・製作工程図 (工程中における品質管理箇所) ・管理者名簿 (検査技術者を含む。保有資格) ・技能者名簿(保有資格)	1) 品質管理体制 申請書に添付の組織図は、建築鉄骨製作工場の組織として適切であり、かつ、各部署の役割が明示され、その役割が適切である。品質管理責任者の下で、原則として下記の管理技術者、管理責任者及び溶接技能者が適切に配置されていること。 ① 製作全般を総合的に管理する製作管理技術者 1名は正社員、かつ、鉄骨製作管理技術者1級又は一級建築士の有資格者とする。 ② 溶接設計から溶接作業までの品質を管理する溶接管理技術者 1名は正社員、かつ、溶接管理技術者2級(資格取得後3年経験した者)又は鉄骨製作管理技術者2級(資格取得後3年経験した者)の有資格者とする。 ③ 製品の品質、検査に関する検査管理技術者 (イ) 製品検査管理技術者 1名は正社員、かつ、建築鉄骨製品検査技術者の有資格者とする。 (ロ) 超音波検査管理技術者 1名は正社員、かつ、建築鉄骨超音波検査技術者又は非破壊試験技術者UTレベル2の有資格者とする。 なお、③(イ)と③(ロ)との兼務を認める。 ④ 工作図作成に当っての打合せ、工作図作成、設計図書との照合チェックから出図及び変更処理等を管理する工作図管理技術者 1名は正社員、かつ、二級建築士又は鉄骨製作管理技術者2級の有資格者とする。 ⑤ 溶接技能者 1名は正社員、かつ、SA-3F及びSA-3H又はA-3F及びA-3Hの有資格者とする。 ⑥ 工作図、製作及び検査の外注管理を行う外注管理責任者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。なお、①又は②の技術者の兼務は可とする。 ⑦ 鋼材及び溶接材料の検査及び保管管理を行う材料管理責任者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。なお、①又は②の技術者の兼務は可とする。 2) 申請書に添付した製作工程図は、当該工場の実態に整合しており、各工程の管理技術者・管理責任者・溶接技能者が明記されている。
(2)社内基準の整備 (社内基準の一覧)	1) 下記の社内基準を必須とする。 ① 工作基準 ② 検査基準 ③ 製作要領書作成基準 ④ 外注管理基準
(3)製造設備の種類 (製造設備名称及び設置台数)	1) 下記の設備を必須とする。 ・のこ盤 ・直立ポール盤 ・ポータブル自動ガス切断機 ・被覆アーク溶接機 ・CO ₂ ガスシールドアーク溶接機 ・エアーアークガウジング機 ・クレーン(2.8t/台×1以上) ・下向溶接用治具 ・溶接棒乾燥機
(4)検査設備の種類 (設備機器名称及び保有台数)	1) 下記の機器等を必須とする。 ・検査台 ・各種精度測定検査器具 ・電流・電圧計 ・表面温度計 ・温度チョーク ・超音波探傷器 ・ルーペ(倍率5以上)

(Mグレード)

審査項目	書類審査の内容
(5)製作実績リスト	1) 鉄骨の製作内容の確認。 直近12カ月間の製作実績リスト<工事名、重量、最大板厚（完全溶込み溶接開先を取る部材）等>で鉄骨の製作内容を確認する。

[別表第3] 工場審査（書類等の確認）

審査項目	書類審査の内容	
(1)工場の品質管理体制等	1) 経営者又は品質管理責任者が説明する品質保証方針、品質管理体制、製作工程図及び工場概要等は申請書に添付した組織図及び製作工程図と整合している。 2) 申請図書の「評価申請諸元表」に記載された管理技術者、管理責任者及び溶接技能者のそれぞれ1名は正社員である。 3) 申請図書の「製作実績リスト」等において、Mグレードの最大適用板厚の1/2程度の実績又は技量がある。 4) 溶接を適切に実施できる作業環境が確保されている。 5) 当該工場の品質管理体制は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できる品質管理システムとなっている。	
(3)工作基準の整備	工作基準に下記が記載されている <ul style="list-style-type: none"> ・材質の識別方法 ・切断寸法、開先形状 ・組立ての食い違い、ずれの管理値 ・組立て台の活用 ・裏板、エンドタブの取り付け方法 ・スカラップ又はノンスカラップの形状 ・鋼材と溶接材料の組み合わせ ・入熱とバス間温度 ・予熱温度 ・溶接姿勢 ・管理技術者 	1) 当該工場の実態に即した工作基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図、製造設備等との不整合や記載事項の不足がない。 2) 取り扱う鋼種及び板厚が明記され、適用範囲に適合している。 3) 材質の識別方法が明記されている。 4) 板厚及び溶接姿勢に応じた資格を有する溶接技能者の従事が明記されている。 5) 鋼材と溶接材料の組み合わせ及び組み合わせに応じた入熱及びバス間温度の管理値が明記され、「別記2 入熱・バス間温度」の内容を満足している。 6) 入熱及びバス間温度を適切に管理するため、板厚及び溶接姿勢に応じた溶接条件、層数、バス数及びバス間温度確認バス等が明記されている。 7) 予熱について明記され、「別記3 予熱管理」の内容を満足している。 8) 各管理技術者の保有資格及びその役割が明記されている。 9) 切断精度、開先形状の管理値が明記され、スカラップ又はノンスカラップの形状・寸法が明記されている。 10) 孔あけ及び摩擦面処理方法が明記されている。 11) 部材組立ての際のずれ、食い違いの管理値が明記されている。 12) 裏当て金、エンドタブの板厚、寸法の標準値、材質、取り付け方法が明記されている。 13) 組立て台の活用が明記されている。 14) 基準は適宜適切に改定されている。 15) 工作基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できるものである。

(M グレード)

審査項目	書類審査の内容
(4)検査基準の整備	<p>検査基準に下記が記載されている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・製品検査（柱の長さ、階高、仕口部の長さ、柱のせい、仕口部のせい、梁の長さ、梁のせい） ・溶接部の外観・精度検査（割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット） ・内部欠陥検査（割れ、溶込不良、スラグ巻き込み、プローホール） ・超音波探傷検査の抜き取り方法及び合否判定基準 ・計測検査方法 ・有資格者による検査の実施 ・記録すべき記載事項及び検査記録表
(5)製作要領書作成基準の整備	<p>製作要領書作成基準に下記が記載されている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適用図書、準拠規準 ・管理組織（担当する管理技術者、検査技術者、溶接技能者） ・製作工程（使用材料、加工、組立て、溶接、検査）
(6)外注管理基準の整備	<p>外注管理基準（工作図、製作、検査）に下記が記載されている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発注 ・受入検査
(7)工作図（又は加工図）の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・図面リスト ・各種一般図（軸組図、梁伏図、部材リスト等） ・各種基準図（継手基準図、溶接基準図等） ・主要構造部の詳細図 ・各種取り合い図

(M グレード)

審査項目		書類審査の内容									
(8) 製作要領書の品質管理		1) 設計図書の要求品質が盛り込まれている工事毎の製作要領書があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。 2) 製作管理技術者、溶接管理技術者、検査管理技術者がチェックし、サインまたは押印を適切に行っている。 3) 使用材料が明記され、M グレードの適用範囲内である。 4) 鋼種と溶接材料の組み合わせ、溶接方法、溶接条件及び入熱・バス間温度管理について明記されている。 5) 検査の種類、検査項目、検査方法及び合否判定基準は、検査基準と整合している。 6) 製作要領書は、適用範囲の鉄骨を適切に製作できるものである。									
〔別記3〕 予熱管理											
① 溶接方法、鋼種及び板厚の組み合わせによる予熱温度は、下表による。											
溶接方法	鋼種	板厚 (mm)									
		t < 32	32 ≤ t < 40	40 ≤ t ≤ 50	50 < t ≤ 75	75 < t ≤ 100					
CO ₂ ガスシールドアーク溶接	400N 級炭素鋼 (SS材を除く。)	予熱なし	予熱なし	予熱なし	予熱なし	50°C					
	490N 級炭素鋼 (TMCP鋼※)を除く。)	予熱なし	予熱なし	予熱なし	50°C	80°C					
	SS400	予熱なし	予熱なし	予熱なし	※ ₃	※ ₃					
	TMCP鋼※ ₁	—	—	予熱なし	予熱なし	50°C					
低水素系被覆アーク溶接	400N 級炭素鋼 (SS材を除く。)	予熱なし	予熱なし	50°C	50°C	80°C					
	490N 級炭素鋼 (TMCP鋼※ ₁)を除く。)	予熱なし	50°C	50°C	80°C	100°C					
	SS400	予熱なし	予熱なし	50°C	※ ₃	※ ₃					
	TMCP鋼※ ₁	—	—	50°C	50°C	80°C					
低水素系以外の被覆アーク溶接	400N 級炭素鋼	50°C ※ ₂	50°C	※ ₃	※ ₃	※ ₃					
	490N 級炭素鋼	※ ₃	※ ₃	※ ₃	※ ₃	※ ₃					

(注) ※₁ : 国土交通大臣認定品かつ降伏点325N級の鋼材(板厚は40mm超え100mm以下)。

※₂ : 板厚25mm以上に適用する。

※₃ : 当該部の溶接を適用する場合は、予熱温度設定のための事前検討方法を適切に定める。

また、当該部を適用しない場合は、その旨を明記する。

- ② 予熱は上表予熱温度以上、200°C以下で行うものとする。予熱の範囲は溶接線の両側100mmを行うものとする。
- ③ 板厚と鋼種の組み合わせが異なる時は、予熱温度の高い方を採用する。
- ④ 板厚100mm超の溶接及び大電流溶接などの特殊な溶接では、施工試験等により有害な割れが発生しないことを確認し予熱条件を定めるものとする。扱いは、「※」に準ずる。
- ⑤ 気温(鋼材表面温度)が鋼種400N級鋼の場合に0°C以上、鋼種490N級以上の高張力鋼の場合は5°C以上で適用する。気温-5°C未満では溶接を行わないものとする。気温が-5°C以上0°C(または5°C)以下で溶接する場合は別途適切な処置をとる。
- ⑥ 湿気が多く開先面に結露のおそれがある場合は40°Cまで加熱を行う。
- ⑦ 拘束が大きいことが予想される場合は、上表より約40°C高い予熱温度を適用する。
- ⑧ 鋼材のJISの炭素当量で0.44%を超える場合は予熱温度を別途検討する。

(M グレード)

〔別表第4〕 工場審査（実施の確認）

審査項目	工場審査の内容
(1) 主要材料の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・材料発注 ・鋼材（切り板を含む）の管理 ・溶接材料の管理 <p>1) 主要鋼材の発注書に材料規格が明記されている。 2) 溶接材料の発注書又は納品書に規格が明記されている。 3) 主要鋼材は、ミルシート又は原品証明書及びプリントマーク又は色識別法等で管理されている。 4) 溶接材料は適切に保管されている。 5) 材料管理責任者のもと、主要材料は適切に管理されている。</p>
(2) 加工の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・材料 ・切断寸法 ・開先形状、切断面の状態、孔あけ ・摩擦面処理 <p>1) 主要鋼材はプリントマーク又は色識別等で識別されている。 2) 加工図等に基づいて適切に加工している。 3) 開先形状、切断面及び孔あけは適切である。 4) 摩擦面処理は適切である。</p>
(3) 組立ての品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・形状、寸法、食い違い ・鋼材の材質 ・裏板、エンドタブの取り付け <p>1) 主要鋼材は色識別等が行われている。 2) 寸法、ずれ、食い違いは許容範囲内である。 3) 工作図又は加工図に基づいて作業を実施している。 4) 組立て台を用いて組立てを実施している。 5) 裏当て金、エンドタブの取り付けは適切である。 6) 組立て溶接の位置、長さ及び脚長は適切である。 7) 作業者が適切にチェックしている。 8) 製作管理技術者が適切に管理している。</p>
(4) 組立て検査の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・形状、食い違い、ずれ ・鋼材の材質 <p>1) 組立て検査記録がある。 2) 検査管理技術者による検査が実施されている（外注可）。 3) ずれ、食い違い、開先形状の精度は基準値内である。 4) 主要鋼材は識別されている。</p>
(5) 溶接の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・組立て溶接 ・溶接作業条件（ロボット溶接も含む） <p>1) 溶接技能者は、製作要領書に定める鋼種に適した溶接材料を使用し、溶接条件、板厚及び溶接姿勢に応じた適切な層数及びバス数を守り、適切に入熱管理を行っている。 2) 溶接技能者は、温度チョーク等でバス間温度管理を適切に行っている。 3) 溶接技能者は、所有資格に応じた溶接作業をしている。 4) 溶接管理技術者が適切に管理している。 5) 有害な欠陥（割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット等）が見られず、クレータ処理も適切である。</p>
(6) 製品の検査方法等	<ul style="list-style-type: none"> ・製品（寸法、形状） ・溶接品質（外観、精度、内部欠陥）（測定は外注可） （製作途中物件及び完了物件対象） <p>1) 製作要領書に適合した製品検査記録が作成・保管されている。 2) 製作要領書に適合した超音波探傷検査記録が作成・保管されている。 3) 検査方法（抜取り方法等）、計測方法及び合否判定基準が製作要領書通りである。 4) 割れ、ずれ、食い違い、アンダーカットの検査記録がある。 5) 管理技術者のもと、出荷指示が適切に行われている。 6) 製品の製作を外注した場合、外注品の受入検査記録がある。 7) 完了物件のミルシートが保管されている。</p>
(7) 製造設備の種類	<ul style="list-style-type: none"> ・製造設備の種類、能力、設置数 <p>1) 申請図書に記載されている製造設備が存在する。 2) 始業時点検及び定期点検が適切に実施されている。</p>
(8) 検査設備の種類	<ul style="list-style-type: none"> ・検査設備の種類、数 <p>1) 申請図書に記載されている検査設備が存在する。 2) 始業時調整及び定期点検が適切に実施されている。</p>
(9) 社内教育の方法	<ul style="list-style-type: none"> ・直近12カ月に実施した品質管理に関する社内教育一覧（教育内容、実施日時、教育者、受講者等） <p>1) 教育が計画的に実施され、記録がある。 2) 安全作業についての教育を実施している。 3) 品質確保・品質向上に関する適切な教育を実施している。</p>

鉄骨製作工場の性能評価基準 (Hグレード)

[別表第1] グレード別の適用範囲と別記事項

適用範囲	1. 建築鉄骨溶接構造の400N、490N及び520N級炭素鋼で板厚60mm以下の鋼材とする。 ただし、開先加工を施さない通しダイアフラム、ベースプレート及びノンダイアフラム形式柱梁接合部の厚肉パネルの板厚は60mmを超えることができる。 2. 作業条件は下向、横向及び立向姿勢とする。溶接技能者の資格はSA-3F、SA-3H及びSA-3V又はA-3F、A-3H及びA-3Vとする。 3. 鋼種と溶接材料の組み合わせによる入熱及びバス間温度の管理値は、1. の範囲内で「別記2」による。 4. 溶接方法、鋼種及び板厚の組み合わせによる予熱温度の管理値は、1. の範囲内で「別記3」による。								
	「別記2」	鋼材の種類	溶接材料の規格	溶接材料の種類	入熱				
	400N級炭素鋼 STKR、BCR及びBCPを除く。	JIS Z 3312	YGW11、YGW15	40kJ/cm以下	350°C以下				
			YGW18、YGW19	30kJ/cm以下	450°C以下				
			T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U	40kJ/cm以下	350°C以下				
		JIS Z 3313	T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	30kJ/cm以下	450°C以下				
			JIS Z 3211 引張強さ570MPa以上のものを除く。	40kJ/cm以下	350°C以下				
			JIS Z 3214 引張強さ570MPa以上のものを除く。						
入熱・バス間温度	490N級炭素鋼 STKR及びBCPを除く。	JIS Z 3312	G49A0U-CCJ G49A0U-NCC、NCCT等						
			YGW11、YGW15	30kJ/cm以下	250°C以下				
			YGW18、YGW19	40kJ/cm以下	350°C以下				
		JIS Z 3313	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U	30kJ/cm以下	250°C以下				
			T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40kJ/cm以下	350°C以下				
			JIS Z 3211 引張強さ570MPa以上のものを除く。	40kJ/cm以下	350°C以下				
	520N級炭素鋼	JIS Z 3312	JIS Z 3214 引張強さ570MPa以上のものを除く。						
			JIS Z 3315 G49A0U-CCJ G49A0U-NCC、NCCT等						
			YGW18、YGW19	30kJ/cm以下	250°C以下				
		JIS Z 3313	T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U						
			JIS Z 3312 YGW11、YGW15	30kJ/cm以下	250°C以下				
			YGW18、YGW19	40kJ/cm以下	350°C以下				
	400N級炭素鋼 STKR、BCR及びBCPに限る。	JIS Z 3312	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U	30kJ/cm以下	250°C以下				
			T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40kJ/cm以下	350°C以下				
			JIS Z 3313 YGW11、YGW15	30kJ/cm以下	250°C以下				
		JIS Z 3313 YGW18、YGW19	YGW18、YGW19	40kJ/cm以下	350°C以下				
	490N級炭素鋼 STKR及びBCPに限る。	JIS Z 3312 T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U	30kJ/cm以下	250°C以下				
		JIS Z 3313 T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40kJ/cm以下	350°C以下				
※ ロボット溶接の場合は、(一社)日本ロボット工業会による建築鉄骨溶接ロボットの型式認証条件に従うものとし、「別記2」はロボット溶接には適用しない。									
対象鋼構造物	1. 建築鉄骨（柱・梁接合部があることを原則とする） 2. 建築鉄骨以外の主な評価対象となる鉄骨溶接構造（柱・梁接合部があることを原則とする）								
	• プレハブ住宅用鉄骨 • 立体駐車場、自走式駐車場鉄骨 • 階段 • 鉄塔、煙突 • ポイラーフレーム • 広告塔、高架水槽 • 遊戯施設等 • その他工作物 (大型仮設工作物を含む) • コンベア架台 • ラック鉄骨								

(Hグレード)

[別表第2] 書類審査

審査項目	書類審査の内容
(1)品質管理体制及び製作工程図 ・品質管理組織図 (組織名、責任者及び担当業務) ・製作工程図 (工程における品質管理箇所) ・管理者名簿 (検査技術者を含む。保有資格) ・技能者名簿(保有資格)	<p>1) 品質管理体制 申請書に添付の組織図は、建築鉄骨製作工場の組織として適切であり、かつ、各部署の役割が明示され、その役割が適切である。品質管理責任者の下で、原則として下記の管理技術者、管理責任者及び溶接技能者が適切に配置されていること。</p> <p>① 製作全般を総合的に管理する製作管理技術者 1名は正社員、かつ、鉄骨製作管理技術者1級又は一級建築士の有資格者とする。</p> <p>② 溶接設計から溶接作業までの品質を管理する溶接管理技術者 1名は正社員、かつ、溶接管理技術者1級(資格取得後3年経験した者)又は鉄骨製作管理技術者1級(資格取得後3年経験した者)の有資格者とする。</p> <p>③ 製品の品質、検査に関する検査管理技術者 (イ) 製品検査管理技術者 1名は正社員、かつ、建築鉄骨製品検査技術者の有資格者とする。 (ロ) 超音波検査管理技術者 1名は正社員、かつ、建築鉄骨超音波検査技術者又は非破壊試験技術者UTレベル3の有資格者とする。 なお、③(イ)と③(ロ)との兼務を認める。</p> <p>④ 工作図作成に当たっての打合せ、工作図作成、設計図書との照合チェックから出図及び変更処理等を管理する工作図管理技術者 1名は正社員、かつ、一級建築士又は鉄骨製作管理技術者1級の有資格者とする。</p> <p>⑤ 溶接技能者 1名は正社員、かつ、SA-3F、SA-3H及びSA-3V又はA-3F、A-3H及びA-3Vの有資格者とする。</p> <p>⑥ 工作図、製作及び検査の外注管理を行う外注管理責任者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。なお、①又は②の技術者の兼務は可とする。</p> <p>⑦ 鋼材及び溶接材料の検査及び保管管理を行う材料管理責任者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。なお、①又は②の技術者の兼務は可とする。</p> <p>⑧ 品質データの統計処理、分析及び検証を行う品質管理者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。なお、③の技術者の兼務は可とする。</p> <p>2) 申請書に添付した製作工程図は、当該工場の実態に整合しており、各工程の管理技術者、管理責任者、溶接技能者が明記され、かつ、それぞれの工程における品質記録の種類及び適用基準・標準等が明記されている。</p>
(2)社内基準の整備 (社内基準の一覧)	<p>1) 下記の社内基準を必須とする。</p> <p>① 工作基準 ② 検査基準 ③ 製作要領書作成基準 ④ 外注管理基準</p>
(3)製造設備の種類 (製造設備名称及び設置台数)	<p>1) 下記の設備を必須とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・のこ盤 ・直立ポール盤 ・ポータブル自動ガス切断機 ・被覆アーク溶接機 ・CO₂ガスシールドアーク溶接機 ・エアーアークガウジング機 ・クレーン(10t/台×1以上又は5t以上/台×2以上) ・下向溶接用回転治具 ・プラスト設備 ・溶接棒乾燥機 <p>[ただし、溶接組立箱形断面部材を製作する場合には、サブマージアーク溶接機、エレクトロスラグ溶接機及びフェーシングマシン設備を必須とする。]</p>

(Hグレード)

審査項目	書類審査の内容
(4)検査設備の種類 (管理、設備機器名称及び保有台数)	1) 下記の機器等を必須とする。 ・検査台 ・各種精度測定検査器具 ・電流・電圧計 ・表面温度計 ・温度チョーク ・超音波探傷器 ・浸透探傷器具 ・ルーペ（倍率5以上） ・膜厚計
(5)製作実績リスト	1) 鉄骨の製作内容の確認。 直近12カ月間の製作実績リスト<工事名、重量、最大板厚（完全溶込み溶接開先を取る部材）等>で鉄骨の製作内容を確認する。

〔別表第3〕 工場審査（書類等の確認）

審査項目	書類審査の内容
(1)工場の品質管理体制等	1) 経営者又は品質管理責任者が説明する品質保証方針、品質管理体制、製作工程図及び工場概要等は申請書に添付した組織図及び製作工程図と整合している。 2) 申請図書の「評価申請諸元表」に記載された管理技術者、管理責任者及び溶接技能者のそれぞれ1名は正社員である。 3) 申請図書の「製作実績リスト」等において、Hグレードの最大適用板厚の1/2程度の実績又は技量がある。 4) 溶接を適切に実施できる作業環境が確保されている。 5) 当該工場の品質管理体制は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できる品質管理システムとなっている。
(3)工作基準の整備	工作基準に下記が記載されている ・材質の識別方法 ・切断寸法、開先形状 ・組立ての食い違い、ずれの管理値 ・組立て台の活用 ・裏板、エンドタブの取り付け方法 ・スカラップ又はノンスカラップの形状 ・鋼材と溶接材料の組み合わせ ・入熱とバス間温度 ・予熱温度 ・溶接姿勢 ・管理技術者 1) 当該工場の実態に即した工作基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図、製造設備等との不整合や記載事項の不足がない。 2) 取り扱う鋼種及び板厚が明記され、適用範囲に適合している。 3) 材質の識別方法が明記されている。 4) 板厚及び溶接姿勢に応じた資格を有する溶接技能者の従事が明記されている。 5) 鋼材と溶接材料の組み合わせ及び組み合わせに応じた入熱及びバス間温度の管理値が明記され、「別記2 入熱・バス間温度」の内容を満足している。 6) 入熱及びバス間温度を適切に管理するため、板厚及び溶接姿勢に応じた溶接条件、層数、バス数及びバス間温度確認バス等が明記されている。 7) 予熱について明記され、「別記3 予熱管理」の内容を満足している。 8) 各管理技術者の保有資格及びその役割が明記されている。 9) 切断精度、開先形状の管理値が明記され、スカラップ又はノンスカラップの形状・寸法が明記されている。 10) 孔あけ及び摩擦面処理方法が明記されている。 11) 部材組立ての際のずれ、食い違いの管理値が明記されている。 12) 裏当て金、エンドタブの板厚、寸法の標準値、材質、取り付け方法が明記されている。 13) 組立て台の活用が明記されている。 14) 基準は適宜適切に改定されている。 15) 工作基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できるものである。

(Hグレード)

審査項目	書類審査の内容
(4)検査基準の整備	<p>検査基準に下記が記載されている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・製品検査（柱の長さ、階高、仕口部の長さ、柱のせい、仕口部のせい、梁の長さ、梁のせい） ・溶接部の外観・精度検査（割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット） ・内部欠陥検査（割れ、溶込不良、スラグ巻き込み、プローホール） ・超音波探傷検査の抜き取り方法及び合否判定基準 ・計測検査方法 ・有資格者による検査の実施 ・記録すべき記載事項及び検査記録表
(5)製作要領書作成基準の整備	<p>製作要領書作成基準に下記が記載されている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適用図書、準拠規準 ・管理組織（担当する管理技術者、検査技術者、溶接技能者） ・製作工程（使用材料、加工、組立て、溶接、検査）
(6)外注管理基準の整備	<p>外注管理基準（工作図、製作、検査）に下記が記載されている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外注管理基準による発注 ・外注先の評価 ・製作要領、検査要領の指示 ・受入検査
(7)工作図（又は加工図）の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・図面リスト ・各種一般図（軸組図、梁伏図、部材リスト等） ・各種基準図（縫手基準図、溶接基準図等） ・主要構造部の詳細図 ・各種取り合い図

(Hグレード)

審査項目		書類審査の内容					
(8)製作要領書の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・設計図書の要求品質 ・管理技術者、検査技術者、溶接技能者 ・工作要領 ・検査要領 	1) 設計図書の要求品質が盛り込まれている工事毎の製作要領書があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。 2) 製作管理技術者、溶接管理技術者、検査管理技術者がチェックし、サインまたは押印を適切に行っている。 3) 使用材料が明記され、Hグレードの適用範囲内である。 4) 鋼種と溶接材料の組み合わせ、溶接方法、溶接条件及び入熱・バス間温度管理について明記されている。 5) 溶接管理技術者による溶接管理方法が明記されている。 6) 検査の種類、検査項目、検査方法及び合否判定基準は、検査基準と整合している。 7) 製作要領書は、適用範囲の鉄骨を適切に製作できるものである。					

[別記3] 予熱管理

①溶接方法、鋼種及び板厚の組み合わせによる予熱温度は、下表による。

溶接方法	鋼種	板厚 (mm)				
		t < 32	32 ≤ t < 40	40 ≤ t ≤ 50	50 < t ≤ 75	75 < t ≤ 100
CO ₂ ガスシールドアーク溶接	400N級炭素鋼 (SS材を除く。)	予熱なし	予熱なし	予熱なし	予熱なし	50°C
	490N級炭素鋼 (TMCP鋼※ ₁ を除く。) 520N級炭素鋼	予熱なし	予熱なし	予熱なし	50°C	80°C
	SS400	予熱なし	予熱なし	予熱なし	※ ₂	※ ₂
	TMCP鋼※ ₁	—	—	予熱なし	予熱なし	50°C
低水素系被覆アーク溶接	400N級炭素鋼 (SS材を除く。)	予熱なし	予熱なし	50°C	50°C	80°C
	490N級炭素鋼 (TMCP鋼※ ₁ を除く。) 520N級炭素鋼	予熱なし	50°C	50°C	80°C	100°C
	SS400	予熱なし	予熱なし	50°C	※ ₂	※ ₂
	TMCP鋼※ ₁	—	—	50°C	50°C	80°C
低水素系以外の被覆アーク溶接	400N級炭素鋼	50°C ※ ₂	50°C	※ ₂	※ ₂	※ ₂
	490N級炭素鋼	※ ₂	※ ₂	※ ₂	※ ₂	※ ₂

(注) ※₁：国土交通大臣認定品かつ降伏点325N級の鋼材(板厚は40mm超え100mm以下)。

※₂：板厚25mm以上に適用する。

※₃：当該部の溶接を適用する場合は、予熱温度設定のための事前検討方法を適切に定める。

また、当該部を適用しない場合は、その旨を明記する。

- ② 予熱は上表予熱温度以上、200°C以下で行うものとする。予熱の範囲は溶接線の両側100mmを行うものとする。
- ③ 板厚と鋼種の組み合わせが異なる時は、予熱温度の高い方を採用する。
- ④ 板厚100mm超の溶接及び大電流溶接などの特殊な溶接では、施工試験等により有害な割れが発生しないことを確認し予熱条件を定めるものとする。扱いは、「※₂」に準ずる。
- ⑤ 気温(鋼材表面温度)が鋼種400N級鋼の場合に0°C以上、鋼種490N級以上の高張力鋼の場合は5°C以上で適用する。気温-5°C未満では溶接を行わないものとする。気温が-5°C以上0°C(または5°C)以下で溶接する場合は別途適切な処置をとる。
- ⑥ 湿気が多く開先面に結露のおそれがある場合は40°Cまで加熱を行う。
- ⑦ 拘束が大きいことが予想される場合は、上表より約40°C高い予熱温度を適用する。
- ⑧ 鋼材のJISの炭素当量で0.44%を超える場合は予熱温度を別途検討する。

(Hグレード)

[別表第4] 工場審査(実施の確認)

審査項目	工場審査の内容
(1)主要材料の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・材料発注 ・鋼材(切り板を含む)の管理 ・溶接材料の管理 <p>1) 主要鋼材の発注書に材料規格が明記されている。 2) 溶接材料の発注書又は納品書に規格が明記されている。 3) 主要鋼材は、ミルシート又は原品証明書及びプリントマーク又は色識別法等で管理されている。 4) 溶接材料は適切に保管されている。 5) 材料管理責任者のもと、主要材料は適切に管理されている。</p>
(2)加工の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・材料 ・切断寸法 ・開先形状、切断面の状態、孔あけ ・摩擦面処理 <p>1) 主要鋼材はプリントマーク又は色識別等で識別されている。 2) 型板、定規、加工図等に基づいて適切に加工している。 3) 型板、定規等に開先形状が明示され、切断面及び孔あけは適切である。 4) 摩擦面処理は適切である。 5) 作業者が適切にチェックしている。</p>
(3)組立ての品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・形状、寸法、食い違い、ずれ ・鋼材の材質 ・裏板、エンドタブの取り付け <p>1) 主要鋼材は色識別等が行われている。 2) 寸法、ずれ、食い違いは許容範囲内である。 3) 工作図又は加工図に基づいて作業を実施している。 4) 組立て台を用いて組立てを実施している。 5) 裏当て金、エンドタブの取り付けは適切である。 6) 組立て溶接の位置、長さ及び脚長は適切である。 7) 作業者が適切にチェックしている。 8) 製作管理技術者が適切に管理している。</p>
(4)組立て検査の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・形状、食い違い、ずれ ・鋼材の材質 <p>1) 組立て検査記録がある。 2) 検査管理技術者による検査が実施されている(外注可)。 3) ずれ、食い違い、開先形状の精度は基準値内である。 4) 主要鋼材は識別されている。</p>
(5)溶接の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・組立て溶接 ・溶接作業条件(ロボット溶接も含む) <p>1) 溶接技能者は、製作要領書に定める鋼種に適した溶接材料を使用し、溶接条件、板厚及び溶接姿勢に応じた適切な層数及びバス数を守り、適切に入熱管理を行っている。 2) 溶接技能者は、温度チョーク等でバス間温度管理を適切に行っている。 3) 溶接技能者は、所有資格に応じた溶接作業をしている。 4) 溶接管理技術者が適切に管理している。 5) 有害な欠陥(割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット等)が見られず、クレータ処理も適切である。</p>
(6)製品の検査方法等	<ul style="list-style-type: none"> ・製品(寸法、形状) ・溶接品質(外観、精度、内部欠陥)(測定は外注可) (製作途中物件及び完了物件対象) <p>1) 製作要領書に適合した製品検査記録が作成・保管されている。 2) 製作要領書に適合した超音波探傷検査記録が作成・保管されている。 3) 検査方法(抜取り方法等)、計測方法及び合否判定基準が製作要領書通りである。 4) 割れ、ずれ、食い違い、アンダーカットの検査記録がある。 5) 管理技術者のもと、出荷指示が適切に行われている。 6) 製品の製作を外注した場合、外注品の受入検査記録がある。 7) 完了物件のミルシートが保管されている。 8) 品質管理者が適切に統計処理を行っている。</p>
(7)製造設備の種類	<ul style="list-style-type: none"> ・製造設備の種類、能力、設置数 <p>1) 申請図書に記載されている製造設備が存在する。 2) 始業時点検及び定期点検が適切に実施されている。</p>

(Hグレード)

審査項目	工場審査の内容
(8)検査設備の種類	・検査設備の種類、数 1) 申請図書に記載されている検査設備が存在する。 2) 始業時調整及び定期点検が適切に実施されている。
(9)社内教育の方法	・直近12カ月に実施した品質管理に関する社内教育一覧 (教育内容、実施日時、教育者、受講者等) 1) 教育が計画的に実施され、記録がある。 2) 安全作業についての教育を実施している。 3) 品質確保・品質向上に関する適切な教育を実施している。

鉄骨製作工場の性能評価基準 (Sグレード)

[別表第1] グレード別の適用範囲と別記事項

適用範囲		1. 全ての建築鉄骨溶接構造とする。 2. 使用する鋼種及び溶接材料に適合した、適切な作業条件を自主的に計画し、適切な品質の鉄骨を製作できる体制を整えている。				
「別記2」	鋼材の種類 400N級炭素鋼 STKR, BCR及びBCPを除く。	JIS Z 3312	YGW11, YGW15 YGW18, YGW19	40kJ/cm 以下 30kJ/cm 以下	350°C 以下 450°C 以下	
		JIS Z 3313	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40kJ/cm 以下 30kJ/cm 以下	350°C 以下 450°C 以下	
		JIS Z 3211	引張強さ 570MPa 以上のものを除く。			
		JIS Z 3214	引張強さ 570MPa 以上のものを除く。	40kJ/cm 以下	350°C 以下	
		JIS Z 3315	G49A0U-CCJ G49A0U-NCC, NCCT 等			
		JIS Z 3312	YGW11, YGW15 YGW18, YGW19	30kJ/cm 以下 40kJ/cm 以下	250°C 以下 350°C 以下	
		JIS Z 3313	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	30kJ/cm 以下 40kJ/cm 以下	250°C 以下 350°C 以下	
		JIS Z 3211	引張強さ 570MPa 以上のものを除く。			
		JIS Z 3214	引張強さ 570MPa 以上のものを除く。	40kJ/cm 以下	350°C 以下	
		JIS Z 3315	G49A0U-CCJ G49A0U-NCC, NCCT 等			
入熱・バス間温度	490N級炭素鋼 STKR及びBCPを除く。	JIS Z 3312	YGW18, YGW19			
		JIS Z 3313	T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	30kJ/cm 以下	250°C 以下	
		JIS Z 3312	YGW11, YGW15 YGW18, YGW19	30kJ/cm 以下 40kJ/cm 以下	250°C 以下 350°C 以下	
		JIS Z 3313	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	30kJ/cm 以下 40kJ/cm 以下	250°C 以下 350°C 以下	
		JIS Z 3211	引張強さ 570MPa 以上のものを除く。			
		JIS Z 3214	引張強さ 570MPa 以上のものを除く。	40kJ/cm 以下	350°C 以下	
		JIS Z 3315	G49A0U-CCJ G49A0U-NCC, NCCT 等			
		JIS Z 3312	YGW18, YGW19			
		JIS Z 3313	T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	30kJ/cm 以下	250°C 以下	
		JIS Z 3312	YGW11, YGW15 YGW18, YGW19	30kJ/cm 以下 40kJ/cm 以下	250°C 以下 350°C 以下	
400N級炭素鋼 STKR, BCR及びBCPに限る。	490N級炭素鋼 STKR及びBCPに限る。	JIS Z 3313	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	30kJ/cm 以下 40kJ/cm 以下	250°C 以下 350°C 以下	
		JIS Z 3312	YGW18, YGW19			
		JIS Z 3313	T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	30kJ/cm 以下	250°C 以下	
		JIS Z 3312	YGW11, YGW15 YGW18, YGW19	30kJ/cm 以下	250°C 以下	
*1 ロボット溶接の場合は、(一社)日本ロボット工業会による建築鉄骨溶接ロボットの型式認証条件に従うものとし、「別記2」はロボット溶接には適用しない。						
対象鋼構造物		1. 建築鉄骨（柱・梁接合部があることを原則とする） 2. 建築鉄骨以外の主な評価対象となる鉄骨溶接構造（柱・梁接合部があることを原則とする） ・プレハブ住宅用鉄骨 ・立体駐車場、自走式駐車場鉄骨 ・階段 ・鉄塔、煙突 ・ボイラーフレーム ・廣告塔、高架水槽 ・遊戯施設等 ・その他工作物 （大型仮設工作物を含む）				

(Sグレード)

[別表第2] 書類審査

審査項目	書類審査の内容
(1)品質管理体制及び製作工程図 ・品質管理組織図 (組織名、責任者及び担当業務) ・製作工程図 (工程中における品質管理箇所) ・管理者名簿 (検査技術者を含む。保有資格) ・技能者名簿(保有資格)	<p>1) 品質管理体制 申請書に添付の組織図は、建築鉄骨製作工場の組織として適切であり、かつ、各部署の役割が明示され、その役割が適切である。品質管理責任者の下で、原則として下記の管理技術者、管理責任者及び溶接技能者が適切に配置されていること。</p> <p>① 製作全般を総合的に管理する製作管理技術者 1名は正社員、かつ、鉄骨製作管理技術者1級又は一級建築士の有資格者とする。</p> <p>② 溶接設計から溶接作業までの品質を管理する溶接管理技術者 1名は正社員、かつ、溶接管理技術者特別級の有資格者とする。</p> <p>③ 製品の品質、検査に関する検査管理技術者 (イ) 製品検査管理技術者 1名は正社員、かつ、建築鉄骨製品検査技術者の有資格者とする。 (ロ) 超音波検査管理技術者 1名は正社員、かつ、建築鉄骨超音波検査技術者又は非破壊試験技術者UTレベル3の有資格者とする。 なお、③(イ)と③(ロ)との兼務を認める。</p> <p>④ 工作図作成に当っての打合せ、工作図作成、設計図書との照合チェックから出図及び変更処理等を管理する工作図管理技術者 1名は正社員、かつ、一級建築士又は鉄骨製作管理技術者1級の有資格者とする。</p> <p>⑤ 溶接技能者 1名は正社員、かつ、SA-3F、SA-3H及びSA-3Vの有資格者とする。</p> <p>⑥ 工作図、製作及び検査の外注管理を行う外注管理責任者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。</p> <p>⑦ 鋼材及び溶接材料の検査及び保管管理を行う材料管理責任者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。</p> <p>⑧ 品質データの統計処理、分析及び検証を行う品質管理者 1名は正社員とするが、資格は不要とする。</p> <p>2) 申請書に添付した製作工程図は、当該工場の実態に整合しており、各工程の管理技術者・管理責任者・溶接技能者が明記され、かつ、それぞれの工程における品質記録の種類及び適用基準・標準等が明記されている。</p> <p>3) 新材料、新工法の研究体制が確立している。</p>
(2)社内基準の整備 (社内基準の一覧)	<p>1) 下記の社内基準を必須とする。</p> <p>① 工作図作成基準 ② 工作基準 ③ 検査基準 ④ 製作要領書作成基準 ⑤ 外注管理基準</p>
(3)製造設備の種類 (製造設備名称及び設置台数)	<p>1) 下記の設備を必須とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・のこ盤 ・直立ポール盤 ・ポータブル自動ガス切断機 ・被覆アーク溶接機 ・CO₂ガスシールドアーク溶接機 ・DCエアーアークガウジング機 ・クレーン(20t/台×1以上) ・回転治具 ・プラスチック設備 ・溶接棒乾燥機 ・サブマージアーク溶接機 ・エレクトロスラグ溶接機 ・フェーシングマシーン

(S グレード)

審査項目	書類審査の内容
(4)検査設備の種類 (設備機器名称及び保有台数)	1) 下記の機器等を必須とする。 ・検査台 ・各種精度測定検査器具 ・電流・電圧計 ・表面温度計 ・温度チヨーク ・超音波探傷器 ・浸透探傷器具 ・ルーペ（倍率5以上） ・膜厚計
(5)製作実績リスト	1) 鉄骨の製作内容の確認。 直近12カ月間の製作実績リスト<工事名、重量、最大板厚（完全溶込み溶接開先を取る部材）等>で鉄骨の製作内容を確認する。

[別表第3] 工場審査（書類等の確認）

審査項目	書類審査の内容
(1)工場の品質管理体制等	1) 経営者又は品質管理責任者が説明する品質保証方針、品質管理体制、製作工程図及び工場概要等は申請書に添付した組織図及び製作工程図と整合している。 2) 申請図書の「評価申請諸元表」に記載された管理技術者、管理責任者及び溶接技能者のそれぞれ1名は正社員である。 3) 特殊鋼材を使用する構造物、超大型や特殊な構造物、特殊な製作法を要する構造物等を製作した実績及び大型プロジェクトの技術的取り組めの実績を有し、その技術を継続保有していると認められる。 4) 溶接を適切に実施できる作業環境が確保されている。 5) 受注前、受注後の技術検討等が組織的に行われており、受注段階から納品までの品質管理が各部門の品質管理者に徹底できるシステムが確立している。 (新材料、新工法等の研究体制) 6) 研究開発を担当する部門と業務内容が、社内規定に明記されている。 7) 研究開発の成果を品質管理及び生産技術の改良・改善に活用した実績がある。 8) 鉄骨製品の品質と技術向上のため、学会・関連協会等の委員会に委員を派遣し、指導的活動に貢献している。 9) 当該工場の品質管理体制は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できる品質管理システムとなっている。
(2)工作図作成基準の整備	1) 当該工場の実態に即した工作図作成基準があり、その記載内容は、品質管理体制、製作工程図、製造設備等との不整合や記載事項の不足がない。 2) 表示事項および表示方法が定められている。 3) 作成すべき図面が定められている。 4) 記載記号（材料の識別、部材マーク、溶接記号、ボルト表示記号等）が定められている。 5) 設計変更処理方法が定められている。 6) 檢図（設計図との照合チェック等）の方法が明記されている。 7) 承諾手続き、製作着手の方法が明記されている。 8) 適切な準拠図書が明記されている。 9) 基準は適宜適切に改定されている。 10) 工作図作成基準は、適用範囲内の鉄骨の工作図を適切に作成できるものである。

(Sグレード)

審査項目	書類審査の内容
(3)工作基準の整備	<p>工作基準に下記が記載されている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・材料管理（材質の識別方法） ・加工 <ul style="list-style-type: none"> 切断寸法、開先形状、スカラップ又はノンスカラップの形状 ・組立て <ul style="list-style-type: none"> 組立て作業法（組立て台の活用） 組立て精度（形状、寸法、食い違い、ずれ） 組立て溶接 ・溶接 <ul style="list-style-type: none"> 鋼材と溶接材料の組み合わせ溶接方法（機器、姿勢、予熱、順序、裏当、エンドタブ、層数・バス数等） 入熱・バス間温度管理 有資格溶接技能者による作業 溶接欠陥の補修 改廃の方法（責任者、手続き）
(4)検査基準の整備	<p>検査基準に下記が記載されている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検査項目（精度、外観、内部欠陥） ・検査方法（抜き取り方法）、合否判定基準 ・有資格者による検査 ・検査記録の記載事項及び作成表 ・改廃の方法（責任者、手続き）

(Sグレード)

審査項目	書類審査の内容	
(5)製作要領書作成基準の整備	<p>製作要領書作成基準に下記が記載されている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計要求品質の確認・反映方法（技術難易度の判定方法、解決の手段等） ・製作要領書の記載事項と準拠図書 ・起案者、決裁者 ・承諾の方法 ・製作要領書内容の周知・徹底方法 ・改廃の方法（責任者、手続き） 	<p>1) 当該工場の実態に即した製作要領書作成基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。</p> <p>2) 製作要領書作成に当たっての適用図書、準拠基準類が明記されている。</p> <p>3) 設計レビューの方法、技術的難易度の判定方法、高難易度物件の処理手順・方法が明記されている。</p> <p>4) 製作要領書の作成から承諾までの管理組織、役割分担が適切に明記されている。</p> <p>5) 出荷までを含めた製作工程を記載することが明記されている。</p> <p>6) 起案者、決裁者等の役割が明記されている。</p> <p>7) 関係者への周知・徹底の方法が明記されている。</p> <p>8) 基準は適宜適切に改定されている。</p> <p>9) 製作要領書作成基準は、適用範囲内の鉄骨の製作要領書を作成するうえで適切である。</p>
(6)外注管理基準の整備	<p>外注管理基準（工作図、製作、検査）に下記が記載されている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外注先の評価 ・外注先の選定基準 ・外注仕様書の発行（製作要領、検査要領、受入検査の内容） ・改廃の方法（責任者、手続き） 	<p>1) 当該工場の実態に即した外注管理基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。</p> <p>2) 外注管理責任者の役割が明記されている。</p> <p>3) 外注仕様書が発行されている。</p> <p>4) 外注先の評価、外注先の選定方法（グレードに合致した選定であること。）及び発注方法が明記されている。</p> <p>5) 受入検査の種類、検査方法及び検査記録を作成・保管することが明記されている。</p> <p>6) 適切な外注先のリストがある。</p> <p>7) 基準は適宜適切に改定されている。</p> <p>8) 外注管理基準は、適用範囲内の鉄骨製作の一部の工程を外注するうえで適切である。</p>
(7)工作図（又は加工図）の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・自社作成体制 ・技術打合せ能力 ・工事毎に必要事項を網羅した工作図の作成 ・工作図の管理方法 	<p>（自社作成体制）</p> <p>1) 工作図作成担当部門があり工作図管理技術者が明記されている。 (技術打合せ能力)</p> <p>2) 発注側鉄骨管理者と技術打合せをし、設計図書で求める要求品質を明確に図示できる能力を有する。</p> <p>3) 設計図書の製作上の問題点を抽出し、解決策を提案できる能力を有する。</p> <p>4) 520N級鋼を超える鋼材、板厚60mm超の鋼材を使用する溶接構造の大規模鉄骨工事で、技術取りまとめが出来ると認められる。 (工作図の作成)</p> <p>5) 工事毎に必要な工作図（梁伏、軸組、部材リスト、溶接基準、縫手基準、ファスナ、仮設基準、柱詳細、梁詳細、合番図等）を作成している。 (工作図の管理方法)</p> <p>6) 設計図書との照合チェックが行われている。</p> <p>7) 工作図は各工事毎に承諾されたものを保管している。</p> <p>8) 工作図に変更の来歴が記載されており、最新のものが使用されるシステムが確立されている。</p> <p>9) 設計変更指示書、質疑応答書、打合せ議事録等が保管されている。</p>

(Sグレード)

審査項目	書類審査の内容
(8)製作要領書の品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ・設計図書要求品質の反映 ・作成部門、管理技術者 ・溶接方法等の詳述 ・検査方法等の詳述 ・特殊鋼材、特殊構造物等への対応能力 <p>1) 設計図書の要求品質が盛り込まれている工事毎の製作要領書があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。</p> <p>2) 製作管理技術者、溶接管理技術者、検査管理技術者がチェックし、サインまたは押印を適切に行っている。</p> <p>3) 使用材料が明記されている。</p> <p>4) 鋼種と溶接材料の組み合わせ、溶接方法、溶接条件及び入熱・バス間温度管理について明記されている。</p> <p>5) 溶接管理技術者による溶接管理方法が明記されている。</p> <p>6) JIS保有資格に応じた作業（被覆アーク溶接又はCO₂ガスシールドアーク溶接、板厚、作業姿勢等）が明記されている。</p> <p>7) 回転治具・ポジショナ等を使用し下向・水平など適正な姿勢で作業することが明記されている。</p> <p>8) 検査の種類、検査項目、検査方法及び合否判定基準は、検査基準と整合している。</p> <p>9) 製作要領書は、適用範囲の鉄骨を適切に製作できるものである。</p>

[別記3] 予熱管理

①溶接方法、鋼種及び板厚の組み合わせによる予熱温度は、下表による。

溶接方法	鋼種	板厚(mm)				
		t < 32	32 ≤ t < 40	40 ≤ t ≤ 50	50 < t ≤ 75	75 < t ≤ 100
CO ₂ ガスシールドアーク溶接	400N級炭素鋼 (SS材を除く。)	予熱なし	予熱なし	予熱なし	予熱なし	50°C
	490N級炭素鋼 (TMCP鋼※)を除く。) 520N級炭素鋼	予熱なし	予熱なし	予熱なし	50°C	80°C
	SS400	予熱なし	予熱なし	予熱なし	※ ₁	※ ₁
	TMCP鋼※	—	—	予熱なし	予熱なし	50°C
低水素系被覆アーク溶接	400N級炭素鋼 (SS材を除く。)	予熱なし	予熱なし	50°C	50°C	80°C
	490N級炭素鋼 (TMCP鋼※)を除く。) 520N級炭素鋼	予熱なし	50°C	50°C	80°C	100°C
	SS400	予熱なし	予熱なし	50°C	※ ₁	※ ₁
	TMCP鋼※	—	—	50°C	50°C	80°C
低水素系以外の被覆アーク溶接	400N級炭素鋼	50°C ※ ₁	50°C	※ ₁	※ ₁	※ ₁
	490N級炭素鋼	※ ₁	※ ₁	※ ₁	※ ₁	※ ₁

(注) ※₁：国土交通大臣認定品かつ降伏点325N級の鋼材(板厚は40mm超え100mm以下)。

※₂：板厚25mm以上に適用する。

※₃：当該部の溶接を適用する場合は、予熱温度設定のための事前検討方法を適切に定める。

また、当該部を適用しない場合は、その旨を明記する。

- ② 予熱は上表予熱温度以上、200°C以下で行うものとする。予熱の範囲は溶接線の両側100mmを行うものとする。
- ③ 板厚と鋼種の組み合わせが異なる時は、予熱温度の高い方を採用する。
- ④ 板厚100mm超の溶接及び大電流溶接などの特殊な溶接では、施工試験等により有害な割れが発生しないことを確認し予熱条件を定めるものとする。扱いは、「※」に準ずる。
- ⑤ 気温(鋼材表面温度)が鋼種400N級鋼の場合に0°C以上、鋼種490N級以上の高張力鋼の場合は5°C以上で適用する。気温-5°C未満では溶接を行わないものとする。気温が-5°C以上0°C(または5°C)以下で溶接する場合は別途適切な処置をとる。
- ⑥ 湿気が多く開先面に結露のおそれがある場合は40°Cまで加熱を行う。
- ⑦ 拘束が大きいことが予想される場合は、上表より約40°C高い予熱温度を適用する。
- ⑧ 鋼材のJISの炭素当量で0.44%を超える場合は予熱温度を別途検討する。

(Sグレード)

[別表第4] 工場審査(実施の確認)

審査項目	工場審査の内容
(1)主要材料の品質管理 ・材料発注 ・鋼材(切り板を含む)の管理 ・溶接材料の管理	1) 主要鋼材の発注書に材料規格が明記されている。 2) 溶接材料の発注書又は納品書に規格が明記されている。 3) 主要鋼材、溶接材料の受け入れ検収を実施している。 4) 主要鋼材は、ミルシート又は原品証明書及びプリントマーク又は色識別法等で管理されている。 5) 溶接材料は適切に保管されている。 6) 材料管理責任者のもと、主要材料は適切に管理されている。
(2)加工の品質管理 ・材料 ・切断寸法 ・開先形状、切断面の状態、孔あけ ・摩擦面処理	1) 主要鋼材はプリントマーク又は色識別等で識別されている。 2) 型板、定規、加工図等に基づいて適切に加工している。 3) 型板、定規等に開先形状が適切に明示されている。 4) 切断寸法、摩擦面処理、切断面、開先形状が製作要領書の管理値を満足している。 5) 作業者が適切にチェックしている。
(3)組立ての品質管理 ・形状、寸法、食い違い、ずれ ・鋼材の材質 ・裏板、エンドタブの取り付け	1) 主要鋼材は色識別法等が行われている。 2) 寸法、ずれ、食い違いは許容範囲内である。 3) 工作図又は加工図に基づいて作業を実施している。 4) 組立て台を用いて組立てを実施している。 5) 裏当て金、エンドタブの取り付けは適切である。 6) 組立て溶接の位置、長さ及び脚長は適切である。 7) 作業者が適切にチェックしている。 8) 製作管理技術者が適切に管理している。
(4)組立て検査の品質管理 ・形状、食い違い、ずれ ・鋼材の材質	1) 品証・検査部門が検査を実施し、検査実施者(有資格者)及び検査管理技術者が押印した検査記録がある。 2) ずれ、食い違い、開先形状の精度は基準値内である。 3) 主要鋼材は識別されている。
(5)溶接の品質管理 ・組立て溶接 ・溶接作業条件(ロボット溶接も含む)	1) 溶接技能者は、製作要領書に定める鋼種に適した溶接材料を使用し、溶接条件、板厚及び溶接姿勢に応じた適切な層数及びバス数を守り、適切に入熱管理を行っている。 2) 溶接技能者は、温度チョーク等でバス間温度管理を適切に行っている。 3) 溶接技能者は、所有資格に応じた溶接作業をしている。 4) 溶接管理技術者が適切に管理している。 5) 有害な欠陥(割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット等)が見られず、クレータ処理も適切である。
(6)製品の検査方法等 ・製品(寸法、形状) ・溶接品質(外観、精度、内部欠陥)(測定は外注可) (製作途中物件及び完了物件対象)	1) 品証・検査部門の管理下で、製作要領書に基づいて製品検査及び溶接部の検査を実施している。 2) 有資格検査技術者が押印した工程毎(組立て、溶接、製品)の検査記録が、プロジェクト毎に検査成績書として整理保管されている。 3) 検査方法(抜取り方法等)、計測方法及び合否判定基準が製作要領書通りである。 4) 割れ、ずれ、食い違い、アンダーカットの検査記録がある。 5) 管理技術者のもと、出荷指示が適切に行われている。 6) 製品の製作を外注した場合、外注品の受入検査記録がある。 7) 完了物件のミルシートが保管されている。 8) 品質管理者が適切に統計処理を行い、品質管理にフィードバックしている。

(Sグレード)

審査項目	工場審査の内容
(7) 製造設備の種類	・製造設備の種類、能力、設置数 1) 申請図書に記載されている製造設備が存在する。 2) 始業時点検及び定期点検が適切に実施されている。 3) 製造設備の適切な管理台帳及び管理基準がある。
(8) 検査設備の種類	・検査設備の種類、数 1) 申請図書に記載されている検査設備が存在する。 2) 始業時調整及び定期点検が適切に実施されている。 3) 検査設備の適切な管理台帳及び管理基準がある。
(9) 社内教育の方法	・直近12カ月に実施した品質管理に関する社内教育一覧 (教育内容、実施日時、教育者、受講者等) 1) 教育・訓練について文書化され、体系的に教育・訓練が実施されており、教育・訓練の実施記録が保管されている。 2) 安全作業についての教育を実施している。 3) 品質確保・品質向上に関する適切な教育を実施している。 4) 提案制度、QCサークル活動等が適切に実施されている。